

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le CIMENT SABLE MARIN Marco est le produit de choix des professionnels pour les projets demandant une installation directement dans l'eau. Grâce à sa formulation unique de sable à granulométrie contrôlée et de ciment Portland, le produit possède des propriétés remarquables et rencontre les normes de résistance spécifiées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rencontre ou dépasse les exigences de résistance en compression de la norme ASTM C-387, si utilisé selon les instructions.

RECOMMANDATIONS

il ne faut pas utiliser ce produit dans un endroit où la température est sous 5°C (40°F) ou au-dessus de 39°C (100°F) pendant l'application

RENDEMENT

Un sac de 30 kg (66 lb) couvre une surface approximative de 0.014 m³ (0.5 pi³).

PRÉCAUTIONS

Il faut se laver les mains et la peau lorsqu'en contact avec le produit. Le ciment et la silice qu'il contient peuvent causer des irritations à la peau et aux yeux. Voir la fiche signalétique (MSDS) pour les premiers soins.

EMBALLAGE

Ce produit est offert en sacs de jute à valve de 30 Kg (66 lb), 56 sacs par palette, sur palettes retournables, recouvertes d'un emballage de plastique.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit sec et protégé de l'humidité. La durée de vie du produit dépend de son exposition à l'eau.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour plus de renseignements, communiquer avec :

Sable Marco Inc.
26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge Québec
G3H 1C3
Tél. 418-873-4509 Fax. 418-873-2561
<http://www.sablemarco.com/>

GARANTIE

Sable Marco inc. garantit ce produit s'il est utilisé conformément aux normes. Les matériaux dont ce produit est composé sont de première qualité. Sable Marco inc. ne donne aucune garantie, qu'elle soit explicite ou implicite. En conséquence de cette garantie, nous (Sable Marco inc.) nous engageons à remplacer le produit défectueux ou à le rembourser.

DONNÉES TECHNIQUES

Ciment Sable Marin (en sac)

État physique	Poudre
Couleur	Gris
Durée de conservation	12 mois dans son emballage et dans un endroit sec et tempéré
Inflammabilité	Propagation du feu : 0 Apport combustible : 0 Émission de fumée : 0
Santé et sécurité	Voir fiche MSDS

Ciment Sable Marin

Densité	2.2 kg par litre (136 lb/pi ³)
pH	12
Températures d'application	5°C à 38°C (40°F à 100°F)
Teneur en air	8 % Maximum

Essais normalisés

Résistance à la compression -ASTM C109 (CSA-A5)	
7 jours	18.8 MPa (2719 psi)
28 jours	25.2 MPa (3650 psi)

Emballage

Rendement (par sac de 30 kg)	Sac de 30 kg (66 lbs) 0.014 m ³ (0.5 pi ³)
------------------------------	--

Note: Cette dernière donnée concernant le rendement est approximative et ne doit servir qu'à des fins d'estimation. La consommation réelle est fonction de l'état de la surface, de son profil, du type d'équipement utilisé, des techniques de mise en place et d'un pourcentage de perte inévitable