



FICHE TECHNIQUE BÉTON À PRISE RAPIDE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le BÉTON À PRISE RAPIDE Marco est une recette originale composé d'un mélange de ciment portland, d'agrégats de différentes grosseurs (gravier, sable, etc.) et des adjuvants approuvés pour le béton. Ce produit offre tous les avantages du béton pré-mélangé mais avec une prise beaucoup plus rapide (durcit en 30 minutes app.). C'est le produit idéal pour des travaux urgents.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas mélanger le produit, verser le contenu directement dans l'eau.
- Ne pas entreprendre de trop grandes surfaces. Séparer ces surfaces pour les finir à l'intérieur de 15 à 20 minutes. Le béton à prise rapide durci en 30 minutes.
- Ne pas employer de l'eau sale.
- S'assurer de toujours utiliser des outils propres.
- Nettoyer tous les outils avec de l'eau immédiatement après l'usage.

MODE D'EMPLOI

• Préparation de surface

Pour les réparations, les surfaces à travailler doivent être exemptes de saleté, de poussière et de graisse, etc. Mouiller généreusement avec de l'eau propre la surface à recouvrir en évitant les accumulations d'eau.

• Application

Verser directement de l'eau dans la surface à réparer. Remplir à moitié. S'il y a des fuites saupoudrer avec le produit pour étancher. Ouvrir le sac sur la longueur et verser de façon égale sur toute la surface d'eau à couvrir, jusqu'à absorption complète. Ajouter le produit jusqu'à ce qu'il dépasse légèrement la forme pour atteindre le niveau désiré. Pour éviter les fissures et poches d'air vibrer le mélange et pressez-le avec une planche à l'horizontale. Prenez ensuite le côté droit de votre planche pour niveler. Arroser au besoin pour effectuer la finition. Protéger du gel.

• Mûrissement

Les conditions idéelles de mûrissement sont une humidité élevée et une température et des vents modérés. Laisser prendre le béton pendant au moins 5 jours.

• Nettoyage

Nettoyer les équipements et outils immédiatement après usage. Une fois le mélange durci, seul un nettoyage mécanique sera efficace.

• Précautions

Il faut se laver les mains et la peau lorsqu'en contact avec le produit. Le ciment et la silice qu'il contient peuvent causer des irritations à la peau et aux yeux. Voir la fiche signalétique (MSDS) pour les premiers soins.

• Durcissement

La période de durcissement est plus longue par temps chaud. Allouer au moins 24 heures de cure avant d'appliquer un scellant à base d'acrylique et de 90 jours pour un scellant à base de goudron ou d'asphalte.

• Nettoyage

Nettoyer les équipements et outils immédiatement après usage. Une fois le mélange durci, seul un nettoyage mécanique sera efficace.

• Précautions

Il faut se laver les mains et la peau lorsqu'en contact avec le produit. Le ciment et la silice qu'il contient peuvent causer des irritations à la peau et aux yeux. Voir la fiche signalétique (MSDS) pour les premiers soins.

RENDEMENT

Un sac de 30 kg (66 lb) couvre une surface approximative de 0.014 m³ (0.5 pi³)

		Surface à couvrir / Area					
Épaisseur / Depth		1 pi.ca 1 sq.ft	2 pi.ca 2 sq.ft	4 pi.ca 4 sq.ft	10 pi.ca 10 sq.ft	20 pi.ca 20 sq.ft	50 pi.ca 50 sq.ft
	1"		4.6kg 1 sac/bag	9.3kg 1 sac/bag	18.5kg 1 sac/bag	46.3kg 2 sac/bag	92.6kg 4 sac/bag
2"		9.3kg 1 sac/bag	18.5kg 1 sac/bag	37.0kg 2 sac/bag	92.6kg 4 sac/bag	185.2kg 7 sac/bag	462.9kg 16sac/bag
3"		13.9kg 1 sac/bag	27.8kg 1 sac/bag	55.6kg 2 sac/bag	138.9kg 5 sac/bag	277.8kg 10sac/bag	694.4kg 24sac/bag
4"		18.5kg 1 sac/bag	37.0kg 2 sac/bag	74.1kg 3 sac/bag	185.2kg 7 sac/bag	370.3kg 13sac/bag	925.8kg 31sac/bag
5"		23.1kg 1 sac/bag	46.3kg 2 sac/bag	92.6kg 4 sac/bag	231.5kg 8 sac/bag	462.9kg 16sac/bag	1157.3kg 39sac/bag

EMBALLAGE

Ce produit est offert en 30 Kg (66 lb). 56 sacs par palette.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit sec et protégé des intempéries. Les sacs non-ouverts ont une durée de vie de 12 mois. Le produit contaminé par l'eau, l'humidité, ou qui contient des mottes dures doit être jeté.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour plus de renseignements, communiquer avec :

Sable Marco Inc.
26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge Québec
G3H 1C3
Tél. 418-873-4509 Fax. 418-873-2561
<http://www.sablemarco.com/>

GARANTIE

Sable Marco inc. garantit ce produit s'il est utilisé conformément aux normes. Les matériaux dont ce produit est composé sont de première qualité. Sable Marco inc. ne donne aucune garantie, qu'elle soit explicite ou implicite. En conséquence de cette garantie, nous (Sable Marco inc.) nous engageons à remplacer le produit défectueux ou à le rembourser.